



Körapur 690

Généralités	Technologie/Base	polyuréthane, contenant des solvants
	Type de produit	revêtement
	Durcissement	séchage bicomposant
	Propriétés mécaniques	semi-structurel
	Composants	bicomposant
	Composant B	Köracur TH 340
	Couleur (Comp. A)	gris
	Couleur	gris
	Points forts	<p>créé un scellement anti-dérapant sur les sols enduits</p> <p>économise une étape de travail</p> <p>excelle par un exceptionnel aspect homogène</p> <p>Approuvé pour le contact indirect avec les aliments- Certificats de test disponible</p> <p>particulièrement adapté pour les camions alimentaires, transports de viande et de poisson ainsi que les camions frigorifiques (testé jusqu'à -30 °C)</p>

Données techniques

Comp. A

Propriétés physiques		
Densité	1,70 g/cm ³	DIN EN 542
Paramètres et règles d'utilisation		
Température de stockage	10 °C à 30 °C	
Viscosité	150 000 mPas	Methode d'essai Kö 100000, 23 °C

Comp. B Köracur TH 340

Propriétés physiques		
Densité	1,10 g/cm ³	DIN EN 542
teneur en NCO	10,5 %	
Paramètres et règles d'utilisation		
Température de stockage	10 °C à 30 °C	
Viscosité	2 200 mPas	Methode d'essai Kö 100000, 20 °C



Généralités

Propriétés physiques		
Densité	1,50 g/cm ³	DIN EN 542
Paramètres et règles d'utilisation		
ratio du mélange (Comp. A : Comp. B) par masse	3,0 : 1,0	
Température d'application	20 °C à 25 °C	
Temps ouvert	0,5 h	
Viscosité	25 000 mPas	Methode d'essai Kö 100003, 20 °C
Durcissement		
temps de vie en pot	120 min	Methode d'essai Kö 100178, 23 °C

Propriétés du produit

Applications	Champs d'applications	construction automobile construction applications industrielles transport
Traitement	Substrats appropriés	Alliages d'aluminium variés alliages d'acier variés polyuréthane (PU) polychlorure de vinyle (PVC) matériaux composites variés (par exemple CFRP, GFRP) bois autres substrats variés
	Consistance	coulable autolissant
	Traitement préalable de la surface	sèche nettoyée exempte de graisse exempte de poussière exempte d'huile
	Méthode d'application	application au rouleau
Nettoyage	Nettoyant pour le matériel d'application	Körasolv PU
Conseils	Tolérance à l'humidité	L'adhésif ne doit pas être en contact avant et pendant l'application avec de l'humidité



Informations complémentaires

Stockage

Körapur 690 devrait être utilisé durant le temps de conservation conformément à l'unité d'emballage. La stabilité de stockage ne s'applique qu'au matériau stocké dans des conditions appropriées (contenant original fermé, température de stockage recommandée).

Sécurité

Veuillez lire nos fiches de sécurité et étiquettes de chaque produit avant son utilisation. Les règles de sécurité en vigueur doivent être prises en compte.

Préparation

Sur certains supports, le recours à un traitement mécanique et/ou à un nettoyant spécifique + primaire peut s'avérer nécessaire afin d'améliorer l'adhérence. Dans ce cas, merci de vous référer au paragraphe "propriétés du produit" de cette fiche technique pour le choix du primaire adapté.

Utilisation

Pour les paramètres d'utilisation, référez-vous au tableau des données techniques. Les températures basses peuvent causer une hausse temporaire de la viscosité/consistance, ce qui a pour effet de réduire le taux d'extrusion et ralentir le séchage.

Nettoyage

Nettoyez le matériel immédiatement après l'utilisation. Une fois durci, le produit ne peut être enlevé que mécaniquement. Les nettoyants adéquats sont listés dans le tableau de propriétés du produit. Pour de plus amples informations, merci de bien vouloir nous contacter.

Traitement des déchets

Référez-vous à la Fiche de données de sécurité (FDS) pour le traitement approprié des déchets.

IMPORTANT : les informations, spécifications, procédures et recommandations fournies (ci-après informations) se fondent sur notre expérience et nous pensons qu'elles sont exactes. Aucune représentation ou garantie n'est donnée quant à l'exactitude ou l'exhaustivité desdites informations, ni au fait que l'utilisation du produit pourrait éviter des pertes ou des dommages ou obtenir les résultats souhaités. Seul l'acheteur est responsable de tester et de déterminer l'adéquation de tout produit pour l'usage prévu. Les essais devraient être répétés dans le cas d'un quelconque changement de matériaux ou de conditions. Aucun employé, distributeur ou agent n'est habilité à modifier ces faits et proposer une garantie de performance.

NOTE À L'UTILISATEUR : en commandant/recevant le produit, vous acceptez les **termes généraux et conditions générales de vente d'H.B. Fuller** applicables dans la région. Veuillez demander une copie si vous ne l'avez pas reçue. Ces termes et conditions contiennent des clauses de non responsabilité de garanties implicites (y compris mais non limitées à des garanties de non responsabilité de bonnes conditions pour une utilisation particulière) et des limites de responsabilités. Tous les autres termes sont rejetés. Dans tous les cas, (1) **la responsabilité globale d'H.B. Fuller** pour toute contestation ou série de contestations correspondantes pouvant résulter dans le contrat, le préjudice (y compris la négligence), la violation des obligations contractuelles, la fausse déclaration, la responsabilité stricte ou autre **est limitée au remplacement des produits concernés ou au remboursement du prix d'achat pour les produits concernés.** (2) H.B. Fuller **est pas responsable des pertes de profits, baisses de marges, pertes de contrats, pertes d'affaires, de la défection de clients ou de toute perte indirecte ou consécutive** résultant ou en rapport avec la fourniture de produits. (3) Rien, sous quelque terme que ce soit, n'agira pour exclure ou limiter une quelconque responsabilité pour fraude d'H.B. Fuller, négligence grave ou pour la mort ou blessure personnelle résultant de négligence ou par violation d'un quelconque terme obligatoire implicite, sauf si la loi le permet.

Kömmerring Chemische Fabrik GmbH

Zweibrücker Straße 200 - 66954 Pirmasens - Germany

Tel.: +49 6331 56-2000

Fax: +49 6331 56-1999

www.koe-chemie.de

info@koe-chemie.de

